



Manufactured in ITALY

DTF
TRANSFER FILM

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

品質と安全性に優れた B-FLEX社製イタリアンメイド DTFプリンター用転写フィルム

TECHNICAL FEATURES

- フィルムの厚さ: 75 μ
- ライナー剥離
セミホットorコールド剥離
- 転写温度
130°C~160°C*
110°Cから溶け始める
ホットメルトパウダーに
適しているDTFフィルムです。
DTFオープン使用の場合は
120~140°C推奨
- パウダーシェイカーの
巻き取り時に滑りにくい
両面マット仕上げ
- 鮮やかな色と耐久性を
得るために、
仕上げプレスを5~8秒程度
行ってください。

*DTFプリンターの設定やホットメルトパウダー、
インクによって異なります。

INSTRUCTIONS

- 転写フィルムに
DTFモードでプリント
- ホワイトインクが乾かないうちに
手作業orパウダーシェイカーで
ホットメルトパウダーを塗布
- オープンでパウダーを溶解
※オープン温度は最大145°Cまで
※溶解温度、時間はご使用のDTFオープン、
ホットメルトパウダーによって異なります
- 熱転写プレス
転写温度: 130~160°C
転写時間: 8~10秒
※生地によって変えてください
- ライナー剥離
セミホットorコールド剥離
※テーブル等に置き、軽く押さえてから
ライナー剥離すると綺麗に剥がれます
- シリコンペーパーで
プリント面を保護して、
5~8秒程度仕上げプレスを
してください

 **OEKO-TEX®**
STANDARD 100 認証

 **REACH規則 (EC)**
No 1907/2006/EUに適合



ロール製品

443401 B-FLEX DTF Film 600mm×100M

443402 B-FLEX DTF Film 300mm×100M

シート製品

443403 B-FLEX DTF Film 400×500mm 100sheets

443404 B-FLEX DTF Film A3 100sheets

443405 B-FLEX DTF Film A3 サンプルバック 20sheets

DTFの世界は新しく、変動要素が数多くあります。最初は理由がよく分からずに問題が発生する可能性がありますので、その際は是非ご相談ください。
20年以上にわたる大判プリンタービジネスと近年需要が増えている昇華転写、ゲームプリンターの販売で培った経験を活かし、一緒に問題を解決していきます。

B-Flex Italia Srl 正規代理店

ジェットグラフ株式会社

<https://www.jetgraph.jp/>

本社: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-6-2
営業所: 東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・広島・福岡
Mail: support@jetgraph.jp

 jetgraph_official  jetgraphofficial  @jetgraph_ogbs  @jetgraphofficial