

PVC FREE SUNLIGHT 300

セルカムより遂に発売！！軽量で印刷クオリティの高いPVCフリーターポリン。



製品特性 / 対応インク



引張強度

2790N×2310N

製品規格

350 μ (300g/m²)
1600×50m/3200×50m

引裂強度

194N×163N

お問い合わせ先

SELCAM セルカム株式会社

<https://selcam.co.jp/>

大阪本社

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31 OMMビル 19F
TEL: 06-6942-4436 FAX: 06-6943-7468

東京支社

〒144-0041 東京都大田区羽田空港 1-1-4 羽田イノベーションシティ 1F
TEL: 03-6303-9046 FAX: 06-6303-9047

ワークスペース

〒143-0013 東京都大田区大森南 4-6-15 テクノ FRONT 森ヶ崎 1F

