A メディねっと

KD-seven⑪ 透明塩ビグロス(再剥離糊)

一般物性表

構成

←表面基材:透明塩ビフィルム 80 μ m←粘着剤:アクリル系粘着剤 約30 μ m

←剥離紙

•粘着特性

接着力	30分後	2.0	対メラミン塗装鉄板 時間:直後(30分
(N/25mm)	24時間後	4.9	後)と24時間後
			剥離速度:300㎜/min
ボールタック(No.)	10	J·DOW法

・フィルム特性

降伏強度	MD	31.0N/25mm
	CD	30.6N/25mm
降伏伸度	MD	7%
	CD	7%
破断強度	MD	43.2N/25mm
	CD	34.9N/25mm
破断伸度	MD	261%
	CD	253%

上記データは実績値であり、保証値ではありません。

以 上