

技術報告書

平成 28 年 12 月 5 日

アイケーシー株式会社
開 発 課

〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路4-3-4
TEL.(06)7176-3322 FAX.(06)7176-3323

承認	承認	担当者
米田	森田	浅井

件名 ルミガード L-810 物性表

項目		結果	備考	
表面		グロス	-	
主材料		ポリエステル	-	
厚み(μm)	フィルム層	50	ダイヤルゲージ セパレーター材質:ポリエステル	
	粘着層	20		
	セパレーター	25		
粘着力 (N/25mm)	SUS	初期値	10.0	180° 剥離 剥離速度 300mm/min 測定環境 25℃・50%RH
		永久値	11.8	
	PC	初期値	13.5	
		永久値	17.2	
	アクリル	初期値	17.8	
		永久値	21.5	
可視光線透過率(%)		89.0	JIS A 5759(2008)準拠	
紫外線透過率(%)		69.8		

※上記数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。