

【NIJ-JC】 防災トロマットクロス ※防災認定製品**■製品仕様**

サイズ：3,200mm×50m・2,600mm×50m・1,600mm×30m・1,370mm×30m

紙管：3インチ

材質：ポリエステルクロス

厚み：350 μ （受理層含む）

質量：270 g/m²

番手：300D×500D（密度：63本×30本）

引張強度：タテ 903N ヨコ 591N JIS L 1096 A 法 試料幅：25mm

引裂強度：タテ 40.5N ヨコ 41.4N JIS L 1096 A 法 試料幅：25mm

引張伸度：タテ 28.1% ヨコ 21.6% JIS L 1096 A 法 試料幅：25mm

耐候性：屋内～屋外6ヶ月（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・インク受理層まで非塩ビ素材を使用した、エコロジータイプのトロマットクロスです。
- ・表面のマット感が強く、光の乱反射が少ないので屋内バナーに最適です。
- ・素材の重量が軽く大型バナー等の作成に最適で、印字後のカールにも強い製品です。

■取り扱いの注意点、その他

- ・インクジェットプリンタ、インク、RIPソフトなど出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・バンディングが発生する場合は、プリンターの送り補正の調整をお願いします。
- ・製品を縫製する場合は、同一ロットのご使用をお勧めします。
- ・風の強い場所ではテンションを張った状態でのご使用をお勧めします。端部がフリーの場合は風によるばたつきで、印字面の割れや生地の裂けが発生する危険性があります。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので、予めご了承の上ご使用ください。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として半年程度）
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値はいずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>