


2019.12.16

技術資料00212-2

TECHNICAL DATA SHEET

PP40-L-KG2

1. 構成



- 表面基材：透明PPフィルム 40 μm
- 粘着剤：アクリル系粘着剤 強粘着タイプ
- 剥離紙：グラシン紙ベース剥離紙
(白色、背面処理なし)

2. 一般物性

〈基本物性〉

試験項目		測定値	備考
粘着力 N/25mm	ステンレス	20分値	・JIS Z 0237 (2000) 準拠 180°ピール 剥離速度300mm/min 23°C・50%RH
		24時間値	
保持力 (mm/50000秒)		0.2	・40°C 雰囲気下・1kg荷重 ステンレス板面積25mm×25mm
ボールタック (No.)		3~5	・J.DOW法

3. 注意事項

- (1) 被着体表面の油・埃・水等を拭き取ってから貼り付けて下さい。
 - (2) 貼り付けは出来るだけ10°C以上の気温下で十分に圧着して下さい。
 - (3) 保存場所は直接日光の当たる場所は避け、納入後は出来るだけ短期間でご使用願います。
 - (4) 特殊な被着体に貼る場合には、事前に予備テストを行って下さい。
- ※本技術資料に記載の数値は、当社試験室における測定値の一例であり、保証値ではございません。
ご使用の際は必ず十分な圧着テストを行ってから使用して下さい。

以 上