

2019.12.16


技術資料14213-

TECHNICAL DATA SHEET

オーバーラミネートフィルム

PPマット30-L-KG2

1. 構成

表面基材：透明PPフィルム（表面マット） 30 μ m

粘着剤：アクリル系粘着剤（強粘着タイプ）

剥離紙：グラシン紙ベース剥離紙（白色）

2. 一般物性

試験項目		測定値	備考
粘着力 N/25mm	ステンレス	20分値	JIS Z 0237 (2000) 準拠 180°ピール 23℃・50%RH 剥離速度300mm/min
		24時間値	
保持力 (mm/50000秒)		0.1	対SUS 40℃雰囲気下・1kg荷重 SUS板面積25mm×25mm
ボールタック (No.)		5	J.DOW法
耐熱試験 (80℃×240時間)	外観	著しい異常なし	対SUS 粘着力単位:N/25mm cf:凝集破壊
	粘着力	16.8cf	

3. 注意事項

- (1) 被着体表面の油・埃・水等を拭き取ってから貼り付けて下さい。
- (2) 貼り付けは出来るだけ10℃以上の気温下で十分に圧着して下さい。
- (3) 保存場所は直射日光の当たる場所や極端な高温高湿・低温は避けて下さい
(温度10℃～30℃、湿度70%RH以下を推奨)。
納入後は出来るだけ短期間(半年以内)でご使用願います。
- (4) 特殊な被着体に貼る場合には、事前に予備テストを行って下さい。

※本技術資料に記載の数値は、当社試験室における測定値の一例であり、保証値ではございません。
ご使用の際は必ず十分なテストを行ってから使用して下さい。

以 上