

令和 2年 4月 10日

インクジェットメディアや看板資材の通販サイト



エコノミー床用ラミネート 一般物性表

項目	実測値等
フィルム材質	PVC
フィルム基材厚	170(±5) μ
面質	マット(エンボス)
重量(塩ビフィルム)	200g/m ² ±10%
粘着剤種類	永久接着性アクリル糊
粘着剤中固形成分	50%
使用適用範囲	-20℃~60℃
ボールタックテスト	5以下
硬化安定化までの時間	48時間以内
粘着力(5分/180°)	5N
粘着力(24時/180°)	7N
紙管	3インチ

※上記データは研究実測値であり、保証値ではありません。