

マグネットシート物性表

性 能 表

製品名	タイプ	表面	厚み (mm)	着磁ピッチ (mm)	吸着力 (g/c m ²)
MG-H	等方性	白ツヤ無	0.8	2.0	36
MG-E 0.4	等方性	白ツヤ無	0.4	2.0	15
MG-E 0.6	等方性	白ツヤ無	0.6	2.0	27
MG-E 0.8	等方性	白ツヤ無	0.8	2.0	39
MG-ES	異方性	白ツヤ無	0.8	2.0	52
MG-B	等方性	茶	0.7	2.0	39

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

ニチエ 株式会社
大阪市淀川区新高 1-6-28
TEL 06-6399-6601