

製品仕様書

和紙アプリケーション 和紙 Re-Tacky

リタッキー

■用途

アプリケーション

■製品特性

サイズ : 1000mm×100m、500mm×100m

総厚 : 95 μm

コア : 3インチ

接着力 : (強粘着) 4N/25mm、(中粘着) 3N/25mm、(弱粘着) 2N/25mm

ボールタック : №4

【試験方法】

環境 : 23°C・50%RH

接着力 : 貼付24時間放置、180°剥離、剥離速度300mm/min、SUS304 ボールタック : J. Dow法

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

■製品の保管・取り扱い

- 保管は、高温・低温・多湿や直射日光・至近距離からの蛍光灯照射などを避け、必ず紙管に巻いた状態で、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- 保管方法、保管環境によっては粘着力、保持力の変化が起きる場合があります。
- 推奨保管環境：温度15~25°C、湿度70%RH以下
- 購入後は半年以内にご使用ください。また開封後は3ヶ月以内を目安に、できるだけ早くご使用ください。
- 水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。

* 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。

* 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関する情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。

* 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

* 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。

* 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。

* 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

(株)協同制作
東京都荒川区西日暮里1-62-21
TEL 03-3805-2501