

透明アプリケーションJMシリーズ

株式会社 共ショウ サイン資材部
大阪市中央区南本町1-5-9
TEL: (06)6261-4335

項目	JM-2500 中強	JM-1000 弱
総厚(μ)	215(±20%)	
フィルム厚(μ)	60(±5%)	
糊厚(μ)	15(±3%)	
離型紙厚(μ)	140(±15%)	
引張強度(g/10mm)	3000 ↑	
伸び率(%)	150 ↑	
サイズ(mm)	1000/500	
巻きM数(M)	50	
色	透明	
180° 剥離粘着力 (g/25mm-20min)	50±10	30±10

※上記データは研究実測値であり、保証値ではありません。